

# Technisches Merkblatt

Lamurista® Hardrock PRO

# LAMURISTA®

## Beschreibung

Lamurista® Hardrock PRO ist ein verarbeitungsfertiger mineralisch/organischer MicroTec Putz für Böden, Wände und Oberflächen in Bädern, Küchen und auf Möbel.

## Untergründe

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber und fettfrei sein. Loses Material, alte Tapeten, Leimfarben und schlecht haftende Anstriche müssen entfernt werden. Für die Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung sind die VOB, Teil C, DIN 18363 und die einschlägigen BFS-Merkblätter zu beachten.

## Anwendung

Lamurista® Hardrock PRO kann problemlos in gleichmäßigen Schichten von  $\pm 0,4$  mm dank der gleichmäßigen Korngröße aufgebracht werden.

Das Erscheinungsbild variiert je nach Verarbeitung von matt - gleichmäßig bis nuanciert - rau. Lamurista® Hardrock PRO kann mit der geeigneten Grundierung (Lamurista® Tiefgrund/Prime) Vorarbeiten (Abdichtung, Ausgleichsmasse, Vorspachtelung) auf fast jedem stabilen Untergrund aufgebracht werden. Lamurista® Hardrock PRO sollte immer lackiert werden.

## Verarbeitung

Der saubere und staubfreie Untergrund wird mit Lamurista® Tiefgrund und Lamurista® Prime grundiert.

Nach der Trocknung wird mit dem Lamurista® Gewebe die Armierung aufgebracht. Dieses Gewebe wird mit dem unverdünnten Lamurista® Prime auf den Untergrund verklebt und anschließend mit Lamurista® preFloor auf Böden, preWall an Wänden oder der Abdichtung im Nassbereich überarbeitet.

Lamurista® Hardrock PRO wird verarbeitungsfertig im gewünschten Farbton geliefert. Vor der Verarbeitung muss jedes Gebinde gründlich aufgerührt und der Farbton überprüft werden. Bei mehreren Gebinden im selben Farbton sollten die Eimer untereinander gemischt werden damit ein einheitlicher Farbton erzielt wird.

Lamurista® Hardrock PRO wird in mindestens zwei Lagen aufgebracht.

Die Spachtelgänge erfolgen immer auf Kornstärke mit sanftem Druck. Zuviel Material sorgt für Unebenheiten und beeinflussen das Endresultat.

Die fertige Oberfläche kann, nach ausreichender Trocknung, leicht zwischen geschliffen werden. Dies erfolgt mit Körnung 240 oder feiner in kreisenden Bewegungen und ohne Druck.

Nach dem Schleifvorgang muss die Oberfläche komplett staubfrei gemacht werden.

Anschließend wird die Lamurista® Hardrock PRO Oberfläche min. zweimal mit Lamurista® GoodLack 2K PU Siegel matt oder glänzend lackiert.

Bei höher belasteten Flächen empfehlen wir eine zusätzliche Lackierung mit Lamurista® GoodLack

Zwischen den Lackschichten dürfen nicht mehr als 24 Stunden liegen. Anderenfalls muss ein feiner Zwischenschliff erfolgen. Der fertige Boden sollte für 48 Stunden nicht betreten werden!

### **Technische Merkmale**

Gebinde

1 kg, 7,5 kg und 15 kg Eimer  
weiß oder getönt ab Werk

Tönung nach NCS, RAL, Farrow & Ball  
uvm. auf Anfrage.

Verarbeitungstemperatur  
+5° bis + 30°C

Verarbeitungszeit

Mit geschlossenem Deckel ist  
Hardrock PRO unbegrenzt  
verarbeitungsfähig

Trocknungszeit

Die Trocknungszeit beträgt ca. 4-8  
Stunden bei +20°C und 50% relativer  
Luftfeuchte.

Niedrigere Temperaturen sowie nicht  
ausreichende Lüftungssituationen  
verlängern die Trocknungszeit.

Verbrauch

Je Lage  
ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup>

pH Wert  
11,5

Lagerstabilität

Lamurista® Hardrock ist ungeöffnet  
ca. 6 Monate lagerfähig.

Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kühl und  
frostsicher lagern. Für Kinder  
unzugänglich aufbewahren.

**Getönte Ware ist vom Umtausch  
ausgeschlossen. Farbtöne vor der  
Verarbeitung prüfen.**

### **Sicherheitshinweise**

Berührungen mit den Augen und der  
Haut vermeiden. Wir empfehlen  
mit Arbeitshandschuhen sowie  
Schutzbrille zu arbeiten. Vor  
Kindern sicher aufbewahren. Nicht in  
die Kanalisation, Gewässer  
oder das Erdreich gelangen lassen.

Entsorgung

Gewerbliche Entsorgung:

EAK-Nr. 170904, (Bau- und  
Abbruchabfälle)

Abfallschlüssel-N°: 080112 (Farb-  
und Lackabfälle ohne Lösemittel)

Abfallschlüssel-N°: 150102, 170203  
(Verpackung aus Kunststoff)

### **Anmerkung**

Die Lamurista® GmbH übernimmt die  
Verantwortung für die Qualität der  
Lamurista® Produkte, jedoch  
keinerlei Verantwortung für die  
fachgerechte Verarbeitung.  
Sämtliche Lamurista® Produkte werden  
ausschließlich an geschulte und  
zertifizierte Verarbeiter  
weitergegeben.

Alle Angaben basieren auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Verarbeiter ist insbesondere in Bezug auf die Fülle der Einflüsse bei der Verarbeitung des Produkts nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen freigestellt. Dieses technische Merkblatt stellt lediglich allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich bindende Zusicherung bestimmter Eignung oder Eigenschaften für einen bestimmten Einsatzbereich kann hieraus nicht abgeleitet werden. Gesetze,

Bestimmungen und bauaufsichtliche Vorschriften und Normen sind stets vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten.

## **Kontaktdaten**

Lamurista GmbH  
Stettiner Straße 8  
93073 Neutraubling

Mail: [info@lamurista.de](mailto:info@lamurista.de)  
Tel.: 09401/912 2010

[www.lamurista.de](http://www.lamurista.de)

## **TECHNISCHER SUPPORT**

Mail: [technik@lamurista.de](mailto:technik@lamurista.de)  
Tel.: 0152/29497012

Stand: November 2020

Produkte der Lamurista GmbH werden ausschließlich für den professionellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von chemischen und technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind ausschließlich als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Kunden erleichtern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Kunden und kann sich auf das Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts erhalten Sie vom Lamurista Technik Support nach bestem Wissen eine entsprechende Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet die Lamurista GmbH eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Kunden. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. Die Lamurista GmbH haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Kunden nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Kunde hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann per Mail angefordert werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger technischer Merkblätter.