

# Technisches Merkblatt

Lamurista® Terra Nuovo

# LAMURISTA®

## Beschreibung

Lamurista® Terra Nuovo wird für dekorative Zwecke in Innenbereiche eingesetzt und besteht aus Kalk, Alabastergips, Marmormehlen und wird mit anorganischen Pigmenten getönt.

## Untergründe

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber und fettfrei sein. Loses Material, alte Tapeten, Leimfarben und schlecht haftende Anstriche müssen entfernt werden. Für die Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung sind die VOB, Teil C, DIN 18363 und die einschlägigen BFS-Merkblätter zu beachten.

## Verarbeitung

Das Lamurista® Terra Nuovo Pulver sollte vor dem Anmischen gut durchgemischt werden. Die Verpackungseinheit von 15 kg mit ca. 6,8 Litern kaltem Pigmentwasser zu einem einheitlichen und geschmeidigen Mörtelbrei anmischen.

Das Pigmentwasser ist je nach Farbton vorab anzumischen. Hierzu die Pigmentmischung in die entsprechende Menge Wasser geben und gut aufrühren. Wir empfehlen, dass Pigment im Wasser einen Tag sumpfen zu lassen. Vor der Mischung mit Lamurista® Terra Nuovo das Pigmentwasser gut aufrühren, da sich

die Pigmente absetzen können.

Nach dem Anmischen darf kein zusätzliches Wasser zugegeben werden, um die Konsistenz zu verändern.

Lamurista® Terra Nuovo ist bei 20 °C Raumtemperatur innerhalb von 20-30 Minuten aufzutragen. Bei der Verarbeitung und in der Austrocknungszeit sollte eine Luft- und Untergrundtemperatur von mindestens +5 °C beachtet werden.

Generell empfehlen wir immer, vor Beginn eine Musterfläche anzulegen. Eine Schichtstärke von 1,5 - 2 mm ist unbedingt einzuhalten, da eine zu geringe Schichtdicke bei dunklen Farbtönen zu hellen Stellen führen kann.

Durch Auftragen mit einer 4/4 Zahnkelle erreicht man eine gleichmäßige Schichtstärke. Durch gleichmäßiges Verziehen in unterschiedliche Richtungen vermeidet man Verarbeitungslinien, außerdem entsteht so die charakteristische Strukturierung der Oberfläche. Nach ca. 90 - 120 Minuten (Handprobe) kann die Oberfläche mit der Lamurista® Spachtel vorsichtig verpresst werden.

Bei Bedarf kann die Fläche jederzeit überarbeitet werden. Die zu beschichtende Fläche ist dann erneut mit Lamurista® Prime Quarzgrund zu grundieren, im Anschluss wird Lamurista® Terra Nuovo erneut

aufgetragen.

Hinweis: Verwenden Sie mehrere Gebinde für eine Oberfläche so empfehlen wir, dass diese untereinander vermischt werden, somit vermeiden Sie Farbunterschiede.

### Technische Merkmale

Gebinde  
15 kg Eimer, weiß Ware

Die Tönung erfolgt über separat erhältliche Pigmentmischungen zu je 400 g. Diese sind jeweils auf das 15 kg-Gebinde abgestimmt. Je nach Farbton sind ein oder zwei Pigmentpackungen nötig. Die Pigmentmischungen sind untereinander mischbar.

Verarbeitungstemperatur  
+5° bis + 30°C

Trocknungszeit  
Die Trocknungszeit beträgt ca. 12 Stunden bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchte.

Niedrigere Temperaturen sowie nicht ausreichende Lüftungssituationen verlängern die Trocknungszeit.

Verbrauch  
Je nach Oberflächen und Struktur  
ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup>

Dichte  
Spezifisches Gewicht: 2,4 kg/Ltr.  
Schüttgewicht: 811 g/Ltr.

Lagerstabilität  
Lamurista® Terra Nuovo ist  
ungeöffnet ca. 6 Monate lagerfähig.

Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kühl und frostsicher lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

### Sicherheitshinweise

Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir empfehlen mit Arbeitshandschuhen sowie Schutzbrille zu arbeiten. Vor Kindern sicher aufbewahren. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder das Erdreich gelangen lassen.

Entsorgung  
Gewerbliche Entsorgung:  
EAK-Nr. 170904, (Bau- und Abbruchabfälle)  
Abfallschlüssel-N°: 080112 (Farb- und Lackabfälle ohne Lösemittel)  
Abfallschlüssel-N°: 150102, 170203 (Verpackung aus Kunststoff)

### Anmerkung

Die Lamurista® GmbH übernimmt die Verantwortung für die Qualität der Lamurista® Produkte, jedoch keinerlei Verantwortung für die fachgerechte Verarbeitung. Sämtliche Lamurista® Produkte werden ausschließlich an geschulte und zertifizierte Verarbeiter weitergegeben.

Alle Angaben basieren auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Verarbeiter ist insbesondere in Bezug auf die Fülle der Einflüsse bei der Verarbeitung des Produkts nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen freigestellt. Dieses technische Merkblatt stellt lediglich allgemeine Richtlinien dar. Eine

rechtlich bindende Zusicherung bestimmter Eignung oder Eigenschaften für einen bestimmten Einsatzbereich kann hieraus nicht abgeleitet werden. Gesetze, Bestimmungen und bauaufsichtliche Vorschriften und Normen sind stets vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten.

## **Kontaktdaten**

Lamurista GmbH  
Stettiner Straße 8  
93073 Neutraubling

Mail: [info@lamurista.de](mailto:info@lamurista.de)  
Tel.: 09401/912 2010

[www.lamurista.de](http://www.lamurista.de)

## **TECHNISCHER SUPPORT**

Mail: [technik@lamurista.de](mailto:technik@lamurista.de)  
Tel.: 0152/29497012

Stand: Mai 2020

Produkte der Lamurista GmbH werden ausschließlich für den professionellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von chemischen und technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind ausschließlich als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Kunden erleichtern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Kunden und kann sich auf das Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts erhalten Sie vom Lamurista Technik Support nach bestem Wissen eine entsprechende Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet die Lamurista GmbH eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Kunden. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. Die Lamurista GmbH haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Kunden nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Kunde hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann per Mail angefordert werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger technischer Merkblätter.