

# Technisches Merkblatt

# LAMURISTA®

Lamurista® preWall

## Beschreibung

Lamurista® preWall ist ein verarbeitungsfertiger mineralisch/organischer gefüllter Wandspachtel.

## Untergründe

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber und fettfrei sein. Loses Material, alte Tapeten, Leimfarben und schlecht haftende Anstriche müssen entfernt werden. Für die Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung sind die VOB, Teil C, DIN 18363 und die einschlägigen BFS-Merkblätter zu beachten.

## Anwendung

Lamurista® preWall kann in einer Lage mit bis zu 3 mm Schichtstärke aufgebracht werden.

Zur ganzflächigen Spachtelung Lamurista® preWall mit der Lamurista SirFacer Spachtel auftragen, bei Bedarf mit einem Zahnschachtel (Zahnung 4x4) gleichmäßig durchkämmen und mit einem breiten Flächenspachtel nachglätten.

## Verarbeitung

Der saubere und staubfreie Untergrund wird mit Lamurista® Tiefgrund oder Lamurista® Prime grundiert. Nach der Trocknung kann mit dem Lamurista® Gewebe die Armierung

in die frische Lamurista® preWall Schicht eingearbeitet werden.

Lamurista® preWall wird verarbeitungsfertig geliefert. Vor der Verarbeitung muss jedes Gebinde gründlich aufgerührt werden.

Lamurista® preWall kann in mehreren Lagen aufgebracht werden.

Die fertige Oberfläche kann, nach ausreichender Trocknung, geschliffen werden. Dies erfolgt mit Körnung 180 -240 in kreisenden Bewegungen und ohne Druck. Nach dem Schleifvorgang muss die Oberfläche komplett staubfrei gemacht werden.

Da preWall hoch polymervergütet ist, kann diese ohne Zwischengrundierung z.B. mit Hardrock PRO überarbeitet werden.

## Technische Merkmale

Gebinde  
12 kg Eimer

Verarbeitungstemperatur  
+5° bis + 30°C

Verarbeitungszeit  
Mit geschlossenem Deckel ist Lamurista® preWall unbegrenzt verarbeitungsfähig

Trocknungszeit  
Die Trocknungszeit beträgt ca. 3-4 Stunden je mm Schichtstärke bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchte.

Niedrigere Temperaturen sowie nicht ausreichende Lüftungssituationen verlängern die Trocknungszeit.

Verbrauch

Je Lage  
ca. 1,2 kg/qm/mm

Lamurista® preWall ist wasserdicht und auf das Hardrock PRO System abgestimmt.

Dichte  
1,3 kg/cm

Lagerstabilität  
Lamurista® preWall ist ungeöffnet  
ca. 6-8 Monate lagerfähig.

Lagerung  
Gebinde gut verschlossen, kühl und frostsicher lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

### **Sicherheitshinweise**

Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir empfehlen mit Arbeitshandschuhen sowie Schutzbrille zu arbeiten. Vor Kindern sicher aufbewahren. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder das Erdreich gelangen lassen.

Entsorgung  
Gewerbliche Entsorgung:  
EAK-Nr. 170904, (Bau- und Abbruchabfälle)  
Abfallschlüssel-N°: 080112 (Farb- und Lackabfälle ohne Lösemittel)  
Abfallschlüssel-N°: 150102, 170203 (Verpackung aus Kunststoff)

### **Anmerkung**

Die Lamurista® GmbH übernimmt die Verantwortung für die Qualität der Lamurista® Produkte, jedoch keinerlei Verantwortung für die fachgerechte Verarbeitung. Sämtliche Lamurista® Produkte werden ausschließlich an geschulte und zertifizierte Verarbeiter weitergegeben.

Alle Angaben basieren auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Verarbeiter ist insbesondere in Bezug auf die Fülle der Einflüsse bei der Verarbeitung des Produkts nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen freigestellt. Dieses technische Merkblatt stellt lediglich allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich bindende Zusicherung bestimmter Eignung oder Eigenschaften für einen bestimmten Einsatzbereich kann hieraus nicht abgeleitet werden. Gesetze,

Bestimmungen und bauaufsichtliche Vorschriften und Normen sind stets vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten.

## Kontaktdaten

Lamurista GmbH  
Stettiner Straße 8  
93073 Neutraubling

Mail: [info@lamurista.de](mailto:info@lamurista.de)  
Tel.: 09401/912 2010

[www.lamurista.de](http://www.lamurista.de)

## TECHNISCHER SUPPORT

Mail: [technik@lamurista.de](mailto:technik@lamurista.de)  
Tel.: 0152/29497012

Stand: Februar 2021

Produkte der Lamurista GmbH werden ausschließlich für den professionellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von chemischen und technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind ausschließlich als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Kunden erleichtern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Kunden und kann sich auf das Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts erhalten Sie vom Lamurista Technik Support nach bestem Wissen eine entsprechende Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet die Lamurista GmbH eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Kunden. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. Die Lamurista GmbH haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Kunden nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Kunde hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann per Mail angefordert werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger technischer Merkblätter.