

# CLEAN & CARE

Reinigungsanleitung

für fugenlose Oberflächen mit  
HardRock & HardRock PRO



**LAMURISTA®**

# ERSTPFLEGE

**Lamurista® HardRock** und **HardRock PRO** erreichen die gewünschten Werte wie **Härte, chemische Beständigkeit und Dichtheit ca. einen Monat** nach der letzten Anwendung. Es besteht ein erhöhtes Risiko für Schäden in den ersten **zwei Wochen**. Fertiggestellte Bodenflächen sind nach zwei Tagen vorsichtig begehbar. Duschen und Nassbereiche sollten frühestens **6 Tage nach der letzten Oberflächenbehandlung** mit Wasser in Berührung kommen.

Es ist ratsam, **das Ziehen von schweren Objekten zu vermeiden** um die Oberfläche nicht zu beschädigen.

- Ansonsten kann es zu **Metallabrieb und Beschädigungen** kommen.
- Reinigungs- sowie Pflegemittel immer entsprechend der jeweiligen **Verarbeitungshinweise** verwenden.



Für die tägliche Pflege empfehlen wir **Lamurista® Clean**.  
Für die Langzeitpflege empfehlen wir **Lamurista® Care**.

- ! Möbelstücke wie Stühle, Tische oder Schränke sollten immer mit **Filzgleitern** unterlegt werden.

# TÄGLICHE WARTUNG

**Keine** unnötig **harten** Scheuerbürsten, Schwämme und aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Reinigungsmittel nicht unnötig lange einwirken lassen und **immer gründlich abspülen**.

Bei Beschädigungen an der Lackoberfläche sollte diese **Schutzschicht** unverzüglich **wiederhergestellt** werden.

Wenden Sie sich hierzu an Ihren **Fachbetrieb für fugenlose Oberflächen**.

Nicht wiederhergestellte Schäden an der Schutzschicht können zum Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz führen. Flecken die durch diese Feuchtigkeit entstehen, trocknen sichtbar aus und können einen weißen Schleier unter der umgebenden Schutzschicht verursachen.



**TIPP** Schäden an Lamurista® Hardrock PRO und seiner Schutzschicht können verhindert werden, u. a. durch:

- **keine schweren, harten oder scharfen** Gegenstände über den Boden schleifen.
- **nicht direkt** auf einer **Arbeitsplatte** oder einem **Tisch** schneiden.
- Lamurista® Hardrock PRO ist hitzebeständig, trotzdem empfehlen wir **Untersetzer auf Küchenplatten** zu verwenden.
- keine industriellen Reinigungsmaschinen verwenden.
- Flecken und Feuchtigkeit nicht lange eindringen lassen, sondern sofort reinigen.
- Für ausreichende Belüftung sorgen, damit nasse Bereiche trocknen können.
- Sandverschmutzung wirkt wie Schmirgelpapier auf der Schutzschicht von **Lamurista® Hardrock PRO**.

# REINIGUNGSEMPFEHLUNG

## 1. Bauschlussreinigung

Vor der Benutzung des gespachtelten Bodenbelags sollte eine Bauschlussreinigung durchgeführt werden, um baubedingte Rückstände und Verschmutzungen zu entfernen. Dafür empfehlen wir die Reinigung mit **Lamurista Clean**.

### Was sollte beachtet werden?

- PFÜTZENBILDUNG **VERMEIDEN**
- MISCHVERHÄLTNISSE BEACHTEN

## 2. Erstpflge

Eine Pflge ist nach der Bauschlussreinigung als zusätzlichen Oberflächenschutz empfehlenswert. Zum Aufbau eine laut Angaben gemischte Pflegeschicht **Lamurista Care** gleichmäßig und dünn auftragen.

Hierzu sollte ein flusenfreier Breitwischmopp zur Verwendung kommen. „**Doppelt hält besser**“. Eine 2. Schicht nach ca. 60 Minuten erhöht den Pflegeschutz. Tragen Sie diesen jeweils über Kreuz auf. Lassen Sie die zweite Schicht über Nacht trocken. Am nächsten Tag ist der Boden dann wieder begehbar.

### Was sollte beachtet werden?

- MISCHVERHÄLTNISSE BEACHTEN
- EINE GUTE PFLEGE VERLÄNGERT DIE LEBENSDAUER DER OBERFLÄCHE

### 3. Reinigung & Pflege

Für die Beseitigung von Staub und Schmutz empfiehlt sich ein **feuchtes Wischtuch**.

### 4. Entfernung von Flecken

Um hartnäckige Flecken entfernen zu können, geben Sie einen unverdünnten Schuss **Lamurista Clean** direkt auf ein Tuch. Wischen Sie anschließend mit klarem Wasser nach. Entfernen Sie Flecken möglichst umgehend, da festgesetzte Flecken nur schwer vollständig beseitigt werden können.

### 5. Oberflächenschutz

Nach ca. 3-6 Monate ist eine Auffrischung mit **Lamurista Care** empfehlenswert.



#### Was sollte beachtet werden?


- **NICHT** ZU NASS WISCHEN!

#### Was sollte beachtet werden?

- WARTEN SIE MIT DER ENTFERNUNG VON FLECKEN **NICHT ZU LANGE**

#### Was sollte beachtet werden?

- **ACHTEN** SIE AUF EINEN PFLEGE-RHYTHMUS VON **3-6 MONATEN**



#### **Nach der Versiegelung**

- Neuversiegelte Böden sind erst nach 2 Tagen zu betreten.

#### **Innerhalb der ersten Woche**

- In den ersten Wochen die Oberflächen nur trocken reinigen.

#### **Innerhalb von zwei Wochen**

- Die volle Beanspruchung wird erst nach 8-14 Tagen erreicht.

## Anmerkungen

Alle Angaben basieren auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Verarbeiter ist insbesondere in Bezug auf die Fülle der Einflüsse bei der Verarbeitung des Produkts nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen freigestellt. Diese Reinigungsempfehlung stellt lediglich allgemeine Empfehlungen dar. Eine rechtlich bindende Zusicherung bestimmter Eignungen oder Eigenschaften für einen bestimmten Einsatzbereich kann hieraus nicht abgeleitet werden. Gesetze, Bestimmungen und bauaufsichtliche Vorschriften und Normen sind stets vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten.

Die Lamurista® GmbH übernimmt die Verantwortung für die Qualität der Produkte, jedoch keine Verantwortung für die fachgerechte Verarbeitung.

# LAMURISTA®

Stettiner Straße 8  
93073 Neutraubling  
info@lamurista.de  
Tel.: 09401 912 2010  
www.lamurista.de



Ihr zertifizierter Lamurista Fachbetrieb hilft Ihnen bei Fragen gerne weiter.

